

TEKNISET TIEDOT STERYLPAIN


Teniset Ominaisuudet

STERYLPAIN on erityinen, vesihöyryä läpäisevä, homeenestomaali, joka on erittäin tehokas homeen ja levien kehittymisen estämisessä, erityisesti korkean kosteustason ympäristöissä (keittiöt, kylpyhuoneet, uima-altaat jne.).

Sen koostumuksessa käytetyt erikoisbakteerien- ja sienentorjunta-aineet vaikuttavat laajaan joukkoon mikro-organismeja ja suojaavat seinäpintoja pitkäkestoisesti.

Maali on matalahajuinen, palamaton, ja ihmisille ja ympäristölle ystävällinen.

Tuote on A+ -luokiteltu (Ranskan virallinen julkaisu 19.4.2011 mukaisesti) sisäilman päästöluokituksessa.



Ihanteellinen käyttö

Sisäseinät, joissa on home- tai leväongelmia.

Pintakäsittely

Valmistele käsiteltävä pinta poistamalla homeet ja levät käyttäen Sterylfix-puhdistusainetta ja Sterylsan-desinfiointiainetta (valmistaja: OIKOS)..

Levitystapa

Levitä ensimmäinen kerros rullalla tai siveltimellä, laimennettuna 30–40 % juomakelpoisella vedellä.

Odota 6–8 tuntia, ja levitä sitten toinen kerros, laimennettuna 25–30 % vedellä.

STERYLPAIN voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä terveillä pinnoilla, jolloin esikäsitteilyaineita ei tarvita..

Tekninen käyttöohje

Laimennus: Ensimmäinen kerros: 30–40 % juomavedellä. Toinen kerros: 25–30 % juomavedellä.

Riittäisyys Uusi seinä, kalkkisementttilaasti: 7–8 m²/l (kahdella kerroksella).
Uusi seinä, kipsi: 9–11 m²/l (kahdella kerroksella)

Levitysvälineet:	Sivellin, tela
Pohjusteet:	STERYLSAN by OIKOS
Levityslämpötila:	+5°C ÷ +36°C (Ilman suhteellinen kosteus ei yli 80 %)
Pölykuiva:	1 ÷ 1.3 tuntia (20°C, RH < 75 %)
Täysin kuiva:	4 päivää (20°C, RH < 75 %)
Välineiden puhdistus:	Vesi

Tekninen käyttöohje

Koostumus:	Akryylihartseja vesidispersiossa, orgaanisia ja epäorgaanisia pigmenttejä, levitystä ja kalvon muodostumista helpottavia lisäaineita, homeen- ja leväntorjunta-aineita
Tiheys	1.55 Kg/l ±3% (valk)
Ph:	8-9.5
Viskositeetti:	21,000 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 rpm 25°C)
Varastointilämpötila:	+2°C ÷ +36°C. Suojaa jäätymiseltä
Paloreaktio:	Negatiivinen, kun levitetty palamattomalle pinnalle, kuivakalvon paksuus alle 0,6 mm
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	0.37 m (sallittu max 2 mDIN 52 615)
Pesunkesto:	Luokka 3 (UNI EN ISO 11998:2006)
VOC-päästörajat (direktiivi 2004/42/EY):	Luokka: A/a; VOC: 7g/l (max) Vaihe II raja 01/01/2010); 30 g/l
Päästöluokitus:	A+ (Ranskan virallinen julkaisu 19.4.2011).

Värit ja pakkaus

Värit Valkoinen + sävyt värikartasta

Pakkauskoot: 1 – 4 – 10 l.

Turvallisuustiedot

Tuote ei sisällä raskasmetalleja kuten lyijyä tai kromia.

Ei sisällä myrkyllisiä liuottimia, aromaattisia yhdisteitä tai kloorattuja aineita.

Ei ole vaaraa vaarallisesta polymeroitumisesta.

Tuote ei ole vaarallinen aine, kun sitä käytetään teknisesti oikein.

Käytä tavanomaisia varotoimia vesiohenteisten maalien käsittelyssä.

Erityisiä vaatimuksia varastoinnille, siirtelylle tai kuljetukselle ei ole.

Mahdolliset roiskeet ja jäännökset voidaan poistaa imeyttämällä hiekkaan tai maahan, ja hävittää voimassa olevien alueellisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

Kuljetus on suoritettava kansainvälisten sopimusten mukaan.

Suositus työselityksiin

Puhdista käsiteltävä pinta ja poista irtonainen materiaali.

Poista home ja levät käyttämällä puhdistusainetta kuten Sterylfix ja desinfioivaa tuotetta kuten Sterylsan (OIKOS).

Levitä kaksi kerrosta steriloivaa, vesihöyryä läpäisevää maalia, joka kuuluu pesuluokkaan 3 ja päästöluokkaan A+, kuten STERYLPAIN.

Kaikki työvaiheet on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaan, hintaan €/m² (sisältää materiaalit ja

Huomautus

Oikos Spa takaa, että tämä tekninen tietolehti perustuu parhaaseen saatavilla olevaan teknis-tieteelliseen tietoon.

Yhtiö ei vastaa tuotteen käyttöön liittyvistä lopputuloksista, koska sillä ei ole mahdollisuutta valvoa todellista levitystapaa.

Siksi suositellaan, että varmistetaan huolellisesti tuotteen soveltuvuus kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen.